

# MT 2010




# EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

**PTFE PURO**  
**PURE PTFE**



Empaquetadura de PTFE puro, es impregnada en aceites especiales. Posee una excelente resistencia a los productos químicos tales como ácidos fuertes, álcalis y solventes. No se recomienda su utilización con flúor y metales alcalinos derretidos.

Yarns of pure PTFE are inter braided and impregnated with specials oils to give this packing excellent resistance to highly aggressive chemical substances, such as acids, alkalies and solvents. This with a low friction which does not vitrify at velocities.

			
t°C	-200+280		
p bar	100	100	30
v m/s	1	2	12
pH	0-14		

**RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / RELATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION**

## ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1 1/2"						± 10 %			
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
66,00	23,60	19,36	12,50	9,90	7,40	5,70	4,87	3,70	2,40	1,76	1,50	1,20	1,05	0,80

## DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN**

