






MT 3010

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

CARBÓN PURO
PURE CARBON

Empaquetadura fabricada con hilos de carbón y lubricantes. Se usa en aplicaciones de agua caliente, vapor, condensados, criogénicos, etc. En vapor soporta 650°C y en atmosferas oxidantes 345°C.

Packing manufactured with carbon wires and lubricants. Use in boiler feedwater pumps, steam in low pressure valves. Now pressure valves. Not recommended for strong oxidizer.

			
t°C	-50+650		
p bar	200	100	35
v m/s	2,5	1,5	25
pH	1-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / RELATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"						± 10 %		
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
76,0	34,0	19,20	12,30	8,54	6,30	5,50	4,34	3,40	2,40	1,80	1,40	1,10	0,88	0,61

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN

