CAUCHO ROJO (S/L)

Polímero base: Caucho natural / Estireno Butadieno

Producto: Caucho NR/SBR

Especificaciones: ASTM D2000

Peso específico: 1.70 g/cm³

DISPONIBLE EN ROLLO

El caucho rojo se emplea para la fabricación de juntas, ideal para ácidos, bases débiles y bandas transportadoras. Tiene excelente resistencia a la compresión y moderada resistencia a la intemperie, a 70°C conserva buenas propiedades mecánicas.

Características técnicas

PROPIEDADES	NORMA	UNDAD	VALOR
Dureza	ASTM D 2240	Shore A	70 ± 5
Tensión de rotura	ASTM D 412	Mpa (psi)	3 (290)
Elongación punto rotura	ASTM D 412	%	250
Densidad		g/cm³	1,5

CAUCHO ROJO (SBR)		
MEDIDAS	CON LONA (peso x rollo)	SIN LONA (peso x rollo)
1/16"	35 Kg	35 Kg
1/8"	63 Kg	93 Kg
3/16"	93 Kg	140 Kg
1/4"	140 Kg	140 Kg
Ancho 48" = 1,2 Mts		
Largo Rollo: 10 Mtrs		

Envejecimiento (70°)

Deformación a compresión (22h)	ASTM D 395	%	24,2
Variación de dureza (70h)	ASTM D 573	Shore A	+6
Variación de la tensión punto rotura (70h)	ASTM D 573	%	+15
Variación de la elongación	ASTM D 573	%	-20

Abrasión	DIN 53516	Mm / 40m	498

Características químicas

* Moderada resistencia a lubricantes, grasas y combustibles
* Sustituye el caucho Acrilo -Nitrilo en algunas aplicaciones.

GRAN APLICACIÓN:

EN INDUSTRIAS DONDE SE MANEJEN AGUAS EN GENERAL, SODA CAUSTICA, GASES INDUSTRIALES, AIRE Y OTROS PRODUCTOS NO AGRESIVOS.

SEALCO® SELLADO DE FLUIDOS
www.cisealco.com
Correo: sealco@cisealco.com
WhatsApp: +(57) 316 473 39 50

REALIZAR PEDIDO

CAUCHO ROJO CON INSERCIÓN (C/L)

Polímero base: Caucho natural / Estireno Butadieno

Producto: Caucho NR/SBR

Especificaciones: ASTM D2000

Peso específico: 1.70 g/cm³

DISPONIBLE EN ROLLO

El caucho rojo se emplea para la fabricación de juntas, ideal para ácidos, bases débiles y bandas transportadoras. Tiene excelente resistencia a la compresión y moderada resistencia a la intemperie, a 70°C conserva buenas propiedades mecánicas.

Características técnicas

PROPIEDADES	NORMA	UNDAD	VALOR
Dureza	ASTM D 2240	Shore A	70 ± 5
Tensión de rotura	ASTM D 412	Mpa (psi)	3 (290)
Elongación punto rotura	ASTM D 412	%	250
Densidad		g/cm³	1,5

CAUCHO ROJO (SBR)

MEDIDAS	CON LONA (peso x rollo)	SIN LONA (peso x rollo)
1/16"	35 Kg	35 Kg
1/8"	63 Kg	93 Kg
3/16"	93 Kg	140 Kg
1/4"	140 Kg	140 Kg

Ancho 48" = 1,2 Mts

Largo Rollo: 10 Mtrs

Envejecimiento (70°)

Deformación a compresión (22h)	ASTM D 395	%	24,2
Variación de dureza (70h)	ASTM D 573	Shore A	+6
Variación de la tensión punto rotura (70h)	ASTM D 573	%	+15
Variación de la elongación	ASTM D 573	%	-20

Abrasión	DIN 53516	Mm / 40m	498

Características químicas

* Moderada resistencia a lubricantes, grasas y combustibles
* Sustituye el caucho Acrilo -Nitrilo en algunas aplicaciones.

GRAN APLICACIÓN:

EN INDUSTRIAS DONDE SE MANEJEN AGUAS EN GENERAL, SODA CAUSTICA, GASES INDUSTRIALES, AIRE Y OTROS PRODUCTOS NO AGRESIVOS.

SEALCO® SELLADO DE FLUIDOS
www.cisealco.com
Correo: sealco@cisealco.com
WhatsApp: +(57) 316 473 39 50

REALIZAR PEDIDO

REV. 1/26